

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
31. Oktober 2002 (31.10.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/086194 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C23C 24/08,
30/00, C03C 17/00, C04B 41/87

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01453

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. April 2002 (19.04.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
101 19 538.9 21. April 2001 (21.04.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): ITN-NANOVATION GMBH [DE/DE]; Im
Felsbrunnen 7, D-66119 Saarbrücken (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NONNINGER, Ralph
[DE/DE]; Rosenstrasse 12, 66129 Saarbrücken (DE). BIN-
KLE, Olaf [DE/DE]; Blieskastelerstr. 20, D-66459 Kirkel
(DE).

(74) Anwalt: KOHLER SCHMID + PARTNER; Patentan-
walte GbR, Ruppmannstrasse 27, 70565 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EL,
ES, FI, GB, GD, GL, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP,
KL, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PI, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: FUNCTIONAL CERAMIC LAYERS BASED ON A SUPPORT LAYER PRODUCED WITH CRYSTALLINE
NANOPARTICLES

(54) Bezeichnung: FUNKTIONELLE KERAMISCHE SCHICHTEN, AUF BASIS EINER, MIT KRISTALLINEN NANOTEIL-
CHEN HERGESTELLTEN TRÄGERSCHICHT

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing porous ceramic layers on metallic, ceramic, enamelled or glass
substrates by using crystalline nanoparticles having particle sizes between 3 nm and 100 nm in a wet-chemical process, in addition
to the functionalisation of said porous ceramic layer by introducing a second component in the pores of the support layer used as a
porous ceramic layer. The porous ceramic layers can be filled with hydrophobic, hydrophilic, dirt-repelling and corrosion-reducing
agents which remain in the substrate or are subsequently provided according to requirements or are charged with bactericidal agents,
perfumed agents, perfumes or inhalation agents, which are discharged into the conditioned air in a specially dosed manner.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von porösen keramischen Schichten auf metallischen,
keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten unter Verwendung von kristallinen Nanoteilchen mit Partikelgrößen zwischen 3 nm
und 100 nm über einen nasschemischen Prozess, sowie die Funktionalisierung dieser porösen keramischen Schicht durch das Einbrin-
gen einer zweiten Komponente in die Poren der als Trägerschicht dienenden porösen keramischen Schicht. Die porösen keramischen
Schichten können mit hydrophobierenden, hydrophilierenden, schmutzabweisenden und korrosionshemmenden Stoffen gefüllt wer-
den, die im Substrat verbleiben bzw. bei Bedarf nachgeliefert werden oder aber mit bakteriziden Stoffen, Duftstoffen, Parfüms oder
Inhalationsstoffen beladen werden, die gezielt dosiert an die Raumluft abgegeben werden.

WO 02/086194 A2

-----BILLING INSTRUCTIONS-----

-----MATTER DESCRIPTION-----
U.S. TRADEMARK APPLICATION
MARK: MEET JACK

-----CLIENT INFORMATION-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.

--CLIENT NUMBER-- --ORIGINATING--
11163 JCH

--BILLING--
JCH
J HOLMAN

--SUPERVISING--
JCH
J HOLMAN

BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER

-----MATTER ADDRESS-----

ARDENT COMMUNICATIONS INC.
6861 ELM STREET, SUITE 200
MCLEAN, VA 22101

-----MATTER INFORMATION-----
PHONE: 800-270-0000#2
REFERRED BY:

STATUS: OP RATE: 1 TEMPLATE: ES
DATE OPENED: 01/01/1980 DEPT: 00 TIME FORMAT: 23
DATE CLOSED: LOCATION: 01 COST FORMAT: 1
LAST RATE: PRACTICE: 1 INSTR CODE: 0
HOLD FEES: FEE FREQ: M INT FREE DAY: 30
HOLD COSTS: COST FREQ: M FIXED COSTS: N
TRUST RET ACCT: TRUST RETAIN: S
MIN FEE:
MIN COST:
MIN TOTAL:
FEE MARKUP: %
COST MARKUP: %
FIXED FEES:
CURRENCY: USD
MAXIMUM BILLINGS:

General 01/01/00 01/01/00 .00 .00

Last Bill Date:

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	TKPR VOUCHER
167057	032205 B	8.00	Duplicating	DUPL	JCH
167058	032205 B	8.00	Postage	POST	JCH
172699	032205 B	8.00	Duplicating	DUPL	JCH
172700	032205 B	8.00	Postage	POST	JCH
		32.00			

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT 0.00
LESS PAYMENT(S) 0.00
BALANCE FORWARD 0.00
TIMECARD SUB-TOTAL (.00) 0.00
DISBURSEMENT SUB-TOTAL 32.00
SUBTOTAL CURRENT PERIOD 32.00

**Funktionelle keramische Schichten, auf Basis einer,
mit kristallinen Nanoteilchen hergestellten Trägerschicht**

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von porösen keramischen Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten unter Verwendung von kristallinen Nanoteilchen mit Partikelgrößen zwischen 3 nm und 100 nm über einen nasschemischen Prozess, sowie die Funktionalisierung dieser porösen keramischen Schicht durch das Einbringen einer zweiten Komponente in die Poren dieser porösen keramischen Schicht.

Die Veredlung von Oberflächen ist bereits seit langer Zeit bekannt. Die Anfänge einer Vielzahl von innovativen Entwicklungen war dabei die Abscheidung von Edelmetallen wie Silber, Gold und Kupfer aus der Lösung auf feste Substrate. Seit dieser Zeit erscheint die Anwendungsbreite für Funktionsschichten nahezu grenzenlos zu sein, wobei im folgenden nur einige Beispiele beschrieben werden. Transparente leitfähige Schichten finden Anwendung von antistatischen und reflexminderten Beschichtungen über transparente Elektroden für elektrochrome Anwendungen bis hin zu Gas-sensoren und Solarzellen. Hydrophobe Beschichtungen werden genutzt zur Realisierung von Niederenergieoberflächen, die z.B. Schmutzablagerungen verhindern. Hinzu kommen Schichtsysteme mit speziellen tribologischen Eigenschaften, Anti-fingerprintschichten, katalytisch aktive Schichten, Korrosionsschutzschichten und vieles mehr.

Die Möglichkeiten der Auftragung solcher Schichten auf die zu veredelnden Substrate sind ebenso wie die Anwendungsbereiche vielfältig, wobei Gasphasenprozesse wie CVD (chemical vapor deposition), PVD (physical vapor deposition) und Sputterprozesse oder chemische Verfahren wie die Sol-Gel-Beschichtung dominierend sind. Während Gasphasen- und Sputterprozesse üblicherweise mit hohen

TIME VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE
COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE

COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE	0.00
.....	0.00

-----COST CODE SUMMARY-----	*-----COST CODE-----*	AMOUNT
DUPL	Duplicating	2.00
POST	Postage	2.00
COST TOTAL		4.00

-----	COST CODE-----*	AMOUNT
---------	-----------------	--------

DUPL	Duplicating	2.00
------	-------------	------

POST	POSTAGE	2.00
------	---------	------

ITEM	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
COST TOTAL				4.00

★-----LEDGER SUMMARY-----★

Ledger Code	Ledger Description	Debit	Credit	Credit Applied To
-------------	--------------------	-------	--------	-------------------

TOTAL	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------

AGED ACCOUNTS RECEIVABLE:

() BILL COSTS AND FEES
() BILL FEES ONLY
() BILL COSTS ONLY

() BILL FEES ONLY

() BILL COSTS ONLY

() DO NOT BILL

() CLOSE FILE

() FINAL BILL

Kosten verbunden und nicht für alle Geometrien anwendbar sind, liegen die Nachteile von Sol-Gel-Schichten darin, dass sie nur sehr dünn auftragbar (Schichtdicken üblicherweise um 100 nm) und nicht temperaturstabil sind. Aufgrund ihres Hybridnetzwerkes enthalten Sol-Gel-Schichten größere Anteile an organischen Komponenten, die bei einer Temperaturbehandlung oberhalb 300°C zerstört werden, womit die Sprödigkeit der Schicht ebenso zunimmt, wie die intrinsischen Spannungen, was zu einer Ablösung der Schicht führt.

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, metallische, keramische, emaillierte oder Glas-Substrate nasschemisch mit einer keramischen Schicht zu versehen. Verwendet werden hierbei zunächst Suspensionen oder Pasten von keramischen Teilchen, die über, dem Fachmann bekannte, Formgebungsverfahren, wie z.B. Dip coating, Spin coating, Tauchen, Fluten, Sprühen, Foliengießen, Siebdruck etc. aufgebracht werden. In einem zweiten Schritt müssen diese Schichten auf dem Substrat verfestigt werden, womit einerseits eine Haftung an das Substrat, andererseits eine Verbindung der keramischen Teilchen untereinander erfolgen muss. Um dies zu erreichen, müssen hohe Temperaturen angewendet werden, da ein Sintern keramischer Teilchen nur über Diffusionsvorgänge möglich ist. Dabei gilt, dass die Sintertemperatur primär eine Materialkonstante darstellt, die nur von der Teilchengröße des verwendeten keramischen Materials abhängt.

Um keramische Schutzschichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten auszubilden, müssen diese vorzugsweise nahezu der theoretischen Dichte gesintert werden. Hierfür sind Temperaturen nötig, die im günstigsten, literaturbekannten Fall bei 1400°C für z.B. sub- μ m Zirkonoxyd oder bei 1300°C für z.B. sub- μ m Aluminiumoxyd liegen. Selbst zur Darstellung poröser Schichten werden hohe Temperaturen benötigt, da sub- μ m Zirkonoxyd erst ab 1000°C oder sub- μ m Aluminiumoxyd erst ab 900°C beginnt, sich zu verfestigen. Diese Temperaturen sind jedoch für die zu veredelnden Substratwerkstoffe wie Metalle, Gläser oder Email in aller Regel zu hoch, da Gläser und Email aufschmelzen und Metalle ihre mechanischen Eigenschaften verlieren.

Die Verdichtung einer keramischen Schicht auf einem vorgegebenen Substrat muss somit bei deutlich niedrigeren Temperaturen erfolgen, als zur Zeit im Stand der Tech-

-----MATTER DESCRIPTION-----
U.S. REGISTRATION NO. 2,146,726
MARK: WHERE THE CLUEFUL CONNECT

-----BILLING INSTRUCTIONS-----

-----CLIENT INFORMATION-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.

--CLIENT NUMBER-- --ORIGINATING-- --BILLING-- --SUPERVISING--
11163 JCH JCH JCH
J HOLMAN J HOLMAN

JOINT BILL: 11163 BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER

-----CLIENT ADDRESS-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.
6861 ELM STREET, SUITE 200
MCLEAN, VA 22101

-----MATTER ADDRESS-----

-----MATTER INFORMATION-----
PHONE: 800-270-0000
REFERRED BY:

STATUS: OP RATE: 1 TEMPLATE: ES
DATE OPENED: 01/01/1980 DEPT: .00 TIME FORMAT: 23
DATE CLOSED: LOCATION: 01 COST FORMAT: 1
LAST RATE: PRACTICE: 1 INTRST CODE: 0
HOLD FEES: FEE FREQ: M INT FREE DAY: 30
HOLD COSTS: COST FREQ: M FIXED COSTS: N
TRUST RET ACCT: TRUST RETAIN: ARRANGEMENT: S
MIN FEE:
MIN COST:
MIN TOTAL:
FEE MARKUP: %
COST MARKUP: %
FIXED FEES:
CURRENCY: USD
MAXIMUM BILLINGS:

General 01/01/00 .00
01/01/00 .00

Last Bill Date:

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	TKPER	VOUCHER
101363	090904 B	2.00	Duplicating	DUPL	JCH	
101364	090904 B	2.00	Postage	POST	JCH	
		4.00				

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT	0.00
LESS PAYMENT(S)	0.00
BALANCE FORWARD	0.00
TIMECARD SUB-TOTAL (.00)	0.00
DISBURSEMENT SUB-TOTAL	4.00
SUBTOTAL CURRENT PERIOD	4.00
TOTAL DUE	4.00

nik praktiziert wird. Dies bedeutet zwangsläufig ein Reduzieren der eingesetzten Teilchengröße der keramischen Ausgangspulver, da über die dann zur Verfügung stehende größere Oberfläche die Diffusion der Teilchen beim Sinterprozess begünstigt wird, wodurch wiederum die Sintertemperatur der eingesetzten keramischen Teilchen reduziert wird. Um germaische Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten auszubilden, muss die Primärteilchengröße der eingesetzten keramischen Pulver unterhalb 200 nm, bevorzugt unterhalb 100 nm und, besonders bevorzugt, unterhalb 50 nm liegen. Weiterhin muss der Anteil an keramischen Teilchen gegenüber dem organischen Binderanteil in der Schicht hoch sein, da nur so ein ausreichender Kontakt zwischen den Partikeln möglich ist, was die Grundvoraussetzung für den Sinterprozess darstellt. Dies bedeutet, dass der Feststoffgehalt einer nicht gebrannten keramischen Schicht aus Nanoteilchen auf einem vorgegebenen Substrat > 40 Vol.-%, bevorzugt > 35 Vol.-% und, besonders bevorzugt, > 40 Vol.-% betragen muss.

Diese Forderung geht weit über den Stand der Technik hinaus. Die Schwierigkeit liegt in der Verarbeitung von Nanoteilchen begründet. Bei Teilchen mit ca. 10 nm Teilchengröße erhöht sich die spezifische Pulveroberfläche auf bis zu 250 m²/g. Damit verbunden, muss der Anteil an organischen Bindern drastisch erhöht werden, da die große vorhandene Oberfläche organische Prozesshilfsmittel bindet, die dann nicht mehr für die Einstellung der Rheologie zur Verfügung stehen. Dies wiederum führt zu sehr kleinen Feststoffgehalten in den z.B. gesprühten keramischen Schichten, wodurch der lineare Schrumpf ebenso wie die Spannungen in der Schicht beim Sintern so groß werden, dass die Schicht reißt und sich ablöst. Hinzu kommt, dass kommerziell verfügbare Nanoteilchen oft agglomeriert sind (Grundvoraussetzung für die Realisierung defektfreier Schichten aus Nanoteilchen ist, dass die Nanoteilchen isoliert voneinander vorliegen) oder nur als Vorstufen keramischer Teilchen angeboten werden. Ein Beispiel für diese kommerziell zur Verfügung stehenden Vorstufen ist nanoskaliger Böhmit (AlO(OH)), der bei Sintern zunächst noch unter Wasserabgabe verdichtet, was ebenfalls zu einem Ablösen der Schicht führt.

In der Literatur finden sich nur wenige Hinweise für die Verarbeitung von Nanoteilchen zu keramischen Schichten, da immer die Schwierigkeit besteht, für das Sintern ausreichend hohe Feststoffgehalte zu realisieren. Noch am weitesten ver-

TIME VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00
COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00

-----COST CODE SUMMARY-----
-----COST CODE----- AMOUNT
DUPL Duplicating 3.25
POST Postage 3.25
COST TOTAL 6.50

-----LEDGER SUMMARY-----
Ledger Code Ledger Description Debit Credit Credit Applied To

TOTAL 0.00 0.00

AGED ACCOUNTS RECEIVABLE: 0.00 (-30) 0.00 (31-60) 0.00 (61-90) 0.00 (91-120) 0.00 (+)

() BILL COSTS AND FEES () DO NOT BILL
() BILL FEES ONLY () CLOSE FILE
() BILL COSTS ONLY () FINAL BILL

breitet sind die Versuche, Nanoteilchen mittels Siebdruck zu Schichten zu verarbeiten. Carotta et al. [Adv. Mater. 1999, 11 No.11] stellen Versätze aus nanoskaligem Titandioxyd her mit maximalen Füllstoffgehalten von 5,4 Vo.-%. Das beste literaturbekannte Ergebnis für eine keramische Masse aus nanoskaligen Teilchen, die mittels Siebdruck verarbeitet wurde, lag bei einem Feststoffgehalt von 17 Vol.-% (55 Gew.-%). Mit all diesen Versätzen ist es unmöglich, keramische Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten zu fertigen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen keramischen Versatz auf Basis nanoskaliger Teilchen und ein Verfahren zu seiner Herstellung bereitzustellen, bei dem der Feststoffgehalt der Nanoteilchen, also der Pulvergehalt im Versatz, so hoch ist, dass sich mittels bekannter nasschemischer Formgebungsverfahren wie Spin coating, Dip coating, Tauchen, Sprühen, Siebdruck oder Foliengießen mit nachträglichem Laminieren, keramische Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten herstellen lassen, die sich porös verdichten lassen, wobei die porösen keramischen Schichten eine hohe innere Oberfläche aufweisen sollen, so dass sie sich durch die Zugabe einer zweiten Komponente funktionalisieren lassen.

Diese Aufgabe wird durch einen keramischen Versatz gelöst, wie es durch die Verfahrensschritte von Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist.

Auf diese Weise gelingt es, ausreichend hohe Pulvergehalte im Versatz zu realisieren, so dass sich die applizierten keramischen Schichten bereits bei niedrigen Temperaturen (je nach Anwendungsfall zwischen 400 und 1200°C) auf dem jeweiligen Substrat (bevorzugt Metall, Email, Glas, Keramik) zu einer porösen Schicht verdichten lassen. Durch die Verwendung der oberflächenaktiven Oxycarbonsäure lassen sich sehr homogene Versätze realisieren, bei denen die Nanoteilchen auf Primärteilchengröße dispergiert vorliegen, so dass literaturbekannte Probleme wie z.B. Entmischungen nicht auftreten.

Das eingesetzte keramische Pulver ist ein nanoskaliges, keramikbildendes Pulver. Dabei handelt es sich insbesondere um ein nanoskaliges Chalkogenid-, Carbid- oder Nitridpulver. Bei den Chalkogenidpulvern kann es sich um ein Oxid-, Sulfid-, Selenid-

-----BILLING INSTRUCTIONS-----

-----MATTER DESCRIPTION-----
U.S. REGISTRATION NO. 2,172,253
MARK: CAIS

-----CLIENT INFORMATION-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.
JOINT BILL: 11163 BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER
-----CLIENT ADDRESS-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.
6861 ELM STREET, SUITE 200
MCLEAN, VA 22101
-----MATTER INFORMATION-----
PHONE: 800-270-0000
REFERRED BY:

-----MATTER ADDRESS-----

PHONE:
CONTACT:

STATUS: OP RATE: 1
DATE OPENED: 01/01/1980 DEPT: 00
DATE CLOSED: LOCATION: 01
LAST RATE: PRACTICE: 1
HOLD FEES: FEE FREQ: M
HOLD COSTS: COST FREQ: M
TRUST RET ACCT: TRUST RETAIN: S

General 01/01/00 01/01/00 .00 .00

Last Bill Date:

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	DUPL	POST	TYPER VOUCHER
64723	061804 B	3.25	Duplicating	JCH			
64724	061804 B	3.25	Postage	JCH			
		6.50					

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT 0.00
LESS PAYMENT(S) 0.00
BALANCE FORWARD 0.00

TIMECARD SUB-TOTAL (.00) 0.00
DISBURSEMENT SUB-TOTAL 6.50
SUBTOTAL CURRENT PERIOD 6.50
TOTAL DUE 6.50

oder Telluriedpulver handeln. Nanoskalige Oxidpulver sind bevorzugt. Es können alle Pulver eingesetzt werden, die üblicherweise für das Pulversintern verwendet werden. Beispiele sind (gegebenenfalls hydratisierte) Oxide wie ZnO , CeO_2 , SnO_2 , Al_2O_3 , CdO , SiO_2 , TiO_2 , In_2O_3 , ZrO_2 , Yttrium stabilisiertes ZrO_2 , Al_2O_3 , La_2O_3 , Fe_2O_3 , F_3O_4 , Cu_2O , Ta_2O_5 , Nb_2O_5 , V_2O_5 , MoO_3 oder WO_3 , aber auch Phosphate, Silikate, Zirkonate, Aluminate und Stannate, Sulfide wie CdS , ZnS , PbS und Ag_2S , Selenide wie GaSe , CdSe und ZnSe , Tellunide wie ZnTe oder CdTe , Carbide wie VC , CdC_2 oder SiC , Nitride wie BN , AlN , Si_3N_4 und Ti_3N_4 , entsprechende Mischoxide wie Metall-Zinn-Oxide, z.B. Indium-Zinn-Oxid (ITO), Antimon-Zinn-Oxid, Fluor-dotiertes Zinnoxid und Zn-dotiertes Al_2O_3 , Leuchtpigmente mit Y- oder Eu-haltigen Verbindungen, oder Mischoxide mit Perowskitstruktur wie BaTiO_3 und Bleizirkontitanat (PZT). Weiterhin können auch Mischungen der angegebenen Pulvertelchen eingesetzt werden.

Der erfindungsmäßige Versatz enthält bevorzugt nanoskalige Teilchen, bei denen es sich um ein Oxid, Oxidhydrat, Chalkogenid, Nitrid oder Carbid von Si, Al, B, Zn, Zr, Cd, Ti, Ce, Sn, In, La, Fe, Cu, Ta, Nb, V, Mo oder W, besonders bevorzugt von Si, Zr, Al, B, W und Ti handelt. Besonders bevorzugt werden Oxide eingesetzt. Bevorzugte nanoskalige anorganische Feststoffteilchen sind Aluminiumoxid, Böhmit, Zirkonoxid, Yttrium, stabilisiertes Zirkonoxid, Eisenoxid und Titandioxid.

Die im Versatz enthaltenen anorganischen Teilchen besitzen im allgemeinen eine durchschnittliche Primärteilchengröße im Bereich von 1 bis 100 nm, vorzugsweise 5 bis 50 nm und besonders bevorzugt 5 bis 20 nm. Die Primärteilchen können auch in agglomerierter Form vorliegen, bevorzugt liegen sie nicht agglomeriert bzw. im wesentlichen nicht agglomeriert vor.

Zum Zwecke der Schichtausbildung wird das Ausgangspulver mit einem organischen Binder vermischt, der für die notwendige Plastifizierung der Mischung sorgt. Der erfindungsgemäße keramische Versatz enthält mindestens einen polymeren Binder, mindestens eine Oxycarbonsäure und mindestens ein Lösungsmittel.

Als polymeren Binder kann jedes thermoplastische Polymer verwendet werden. Beispiele für einsetzbare thermoplastische Polymere sind Polyolefine, wie

DISBURSEMENT SUB-TOTAL 53.50
 SUBTOTAL CURRENT PERIOD 53.50
 TOTAL DUE 53.50

TIME VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00
 COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00

-----COST CODE SUMMARY-----

-----COST CODE----- AMOUNT

DUPL Duplicating 26.75
 POST Postage 26.75
 COST TOTAL 53.50

-----LEDGER SUMMARY-----

Ledger Code	Ledger Description	Debit	Credit	Credit Applied To
TOTAL		0.00	0.00	

AGED ACCOUNTS RECEIVABLE: 0.00 (-30) 0.00 (31-60) 0.00 (61-90) 0.00 (91-120) 0.00 (+)

() BILL COSTS AND FEES
 () BILL FEES ONLY
 () BILL COSTS ONLY
 () DO NOT BILL
 () CLOSE FILE
 () FINAL BILL

Polyethylen, Dialkylphthalate (Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dipropylphthalat und Dibutylphthalat), Polypropylen und Poly-1-buten, Polymethyl-(meth)acrylat, Polyacrylnitril, Polystyrol und Polyvinylalkohol, Polyamide, Polyester, Polyacetate, Polycarbonate, lineare Polyurethane und entsprechende Copolymere, wie Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Copolymere, sowie Biopolymere wie Cellulose, Methylcellulose, Ethylcellulose, Propylcellulose, Carboxy-modifizierte Cellulose, Ambergum u.a., wobei Polyvinylalkehole (PVA), Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyacrylate, Polymethacrylate bevorzugt sind. Es kann ein thermoplastisches Polymer eingesetzt werden oder eine Mischung von zwei oder mehreren thermoplastischen Polymeren.

In einer besonderen Ausführungsform des Verfahrens werden als Polymerkomponente Acrylate und Methacrylate verwendet, die unter Verwendung eines Radikalstarters nach der Formgebung, mittels z.B. UV-Bestrahlung oder thermisch, vernetzt werden und so die innerhalb des erfindungsgemäßen Versatzes notwendige polymere Komponente erst aufbauen. Hier eignen sich alle im Handel befindlichen Acrylat- und Methacrylatverbindungen, bevorzugt aber die von der BASF vertriebenen Lucirin-Marken und die Laromer-Marken, wie LR8765, ES81, LR8713, LR8986, PE55F, PE56F, LR8793, LR8846, LR9004, LR8799, LR8800, LR8907, LR8981, LR8992, PE55W, LR8895, LR8949, LR8983, LR8739, LR8987, LR8748, LR8863, LR8945, LR8967, LR8982, LR8812, LR8894, LR8997, LR8864, LR8889, LR8869, LR8996, LR8946, LR8899, LR8985.

Als Radikalstarter können alle, dem Fachmann bekannten Radikalstarter, genutzt werden. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere, wenn als keramisches Formgebungsverfahren der Siebdruck eingesetzt wird und über eine Maskentechnik eine gezielte Strukturierung erzielt werden soll.

Um die erforderliche Kompatibilität zwischen den keramischen Teilchen und der polymeren Matrix herzustellen, werden grenzflächenaktive Moleküle eingesetzt. Diese Moleküle müssen einen bifunktionellen Aufbau besitzen, so dass sich ein Teil des Moleküls an die Teilchenoberfläche anbinden lässt und ein anderer Teil des Moleküls die Kompatibilität zur Matrix realisiert. Hier eignen sich speziell bifunktionelle Moleküle aus der Klasse der Carbonsäuren, der Carbonsäureamide, der Carbonsäureester, der Carbonsäurechloride, der β -Diketone, der Alkylsilane und insbeson-

-----MATTER DESCRIPTION-----
U.S. TRADEMARK APPLICATION
THE WAIT IS OVER

-----CLIENT INFORMATION-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.
11163

-----BILLING INSTRUCTIONS-----
--CLIENT NUMBER-- --ORIGINATING-- --BILLING-- --SUPERVISING--
11163 JCH JCH JCH
JCH JCH JCH JCH
JCH JCH JCH JCH

JOINT BILL: 11163 BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER

-----CLIENT ADDRESS-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.
6861 ELM STREET, SUITE 200
MCLEAN, VA 22101

-----MATTER INFORMATION-----
PHONE: 800-270-0000#2
REFERRED BY:

-----MATTER ADDRESS-----
JCH JCH JCH JCH
JCH JCH JCH JCH
JCH JCH JCH JCH

STATUS: OP RATE: 1
DATE OPENED: 01/01/1980 DEPT: 00
DATE CLOSED: LOCATION: 01
LAST RATE: PRACTICE: 1
HOLD FEE: FEE FREQ: M
HOLD COSTS: COST FREQ: M
TRUST RET ACCT: TRUST RETAIN:

MIN FEE:
MIN COST:
MIN TOTAL:
FEE MARKUP: %
COST MARKUP: %
FIXED FEES:
CURRENCY: USD
MAXIMUM BILLINGS:

General
01/01/00 01/01/00 .00 .00

Last Bill Date:

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	TKPER VOUCHER
167051	030105 B	12.00	Duplicating	DUPL	JCH
167052	030105 B	12.00	Postage	POST	JCH
172693	030105 B	12.00	Duplicating	DUPL	JCH
172694	030105 B	12.00	Postage	POST	JCH
215149	081705 B	2.75	Duplicating	DUPL	JCH
215150	081705 B	2.75	Postage	POST	JCH

53.50

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT 0.00
LESS PAYMENT(S) 0.00
BALANCE FORWARD 0.00
TIMECARD SUB-TOTAL (.00) 0.00

dere der Oxycarbonsäuren. In der erfindungsgemäßen Ausführungsform des Verfahrens wird als Oxycarbonsäure die Trioxadecansäure und die Dioctaheptansäure verwendet.

Als weitere Komponente des keramischen Versatzes enthält dieser ein organisches Lösungsmittel oder ein Gemisch von zwei oder mehreren organischen Lösungsmitteln, bevorzugt aus der Gruppe der Alkylenglykolen insbesondere Ethylenglycol, Propylenglykol, Diethylenglykolmonobutylether, Diethylenglykolmonoallylether, Diethylenglykolmonohexylether, Diethylenglykolmonodecylether, Diethylenglykolmonoethylether und strukturell ähnliche Moleküle eingesetzt werden können. In einer bevorzugten Ausführungsform wird ein Alkoholgemisch aus Ethylenglykol und Diethylenglykolmonobutylether eingesetzt. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird als Lösungsmittel Wasser eingesetzt.

Die nanoskaligen Pulver werden mit den Polymeren, der Oxycarbonsäure und dem Lösungsmittel bzw. Lösungsmittelgemisch vermischt und über Spin-Coating, Dip-Coating, Tauchen, Fluten oder Sprühen auf das gewünschte Substrat aufgebracht, getrocknet, entbindert und anschließend zu einer defektfreien, porösen keramischen Schicht verdichtet. Die so hergestellte Schicht kann mit einem Stoff getränkt, d.h. gefüllt werden, der der porösen Schicht eine neue Funktionalität verleiht.

In einer speziellen Ausführungsform der Erfindung werden die Schichten nahezu ihrer theoretischen Dichte gesintert.

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen keramischen Versatzes lassen sich keramische Schichten auf Metall, Glas-, Email- oder Keramik herstellen, mit Schichtdicken zwischen 100 nm und 10 µm. Die Schichten sind transparent und völlig flexibel. Auf einem 0,5 mm Stahlblech lassen sich die Schichten bis zu einem Winkel von 160° biegen und zurückbiegen, ohne dass die Schicht reißt oder abplatzt. Dies geht weit über den derzeitigen Stand der Technik, bezüglich der Flexibilität keramischer Schichten hinaus. Die erfindungsgemäßen keramischen Schichten lassen sich somit porös herstellen. Sowohl eine dichte als auch eine poröse keramische Schicht gewährleistet für das beschichtete Substrat eine verbesserte Chemikalienresistenz, eine verbesserte Kratzfestigkeit sowie eine erhöhte Temperaturbeständigkeit. Die

TIME VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00
COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00

-----COST CODE SUMMARY-----
-----COST CODE----- AMOUNT
DUPL Duplicating 2.50
POST Postage 2.50
COST TOTAL 5.00

-----LEDGER SUMMARY-----
Ledger Code Ledger Description Debit Credit Credit Applied To

TOTAL 0.00 0.00

AGED ACCOUNTS RECEIVABLE: 0.00 (-30) 0.00 (31-60) 0.00 (61-90) 0.00 (91-120) 0.00 (+)

() BILL COSTS AND FEES () DO NOT BILL
() BILL FEES ONLY () CLOSE FILE
() BILL COSTS ONLY () FINAL BILL

poröse keramische Schicht besitzt darüber hinaus eine sehr große innere Oberfläche, die mit einer zweiten Komponente gefüllt werden kann, um die poröse keramische Schicht zu funktionalisieren. Die porösen keramischen Schichten können mit hydrophobierenden, hydrophilierenden, schmutzabweisenden und korrosionshemmenden Stoffen gefüllt werden, die im Substrat verbleiben bzw. bei Bedarf nachgeliefert werden können oder aber mit bakteriziden Stoffen, Duftstoffen, Parfüms oder Inhalationsstoffen beladen werden, die gezielt dosiert an die Raumluft abgegeben werden.

In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung besitzt die poröse keramische Schicht eine fraktale Oberflächenrauigkeit, die zu einer Nichtbenetzung von Wassertropfen und Öltropfen führt. Die Prozessparameter werden so gewählt, dass die Porosität eine fraktale Struktur aufweist. Die sich daraus ergebende Oberflächenstruktur ist wasserabweisend, so dass die keramische Schicht selbstreinigend wirkt.

Bei einer fraktalen Struktur sind an der Oberfläche die offenen Poren gleichmäßig verteilt oder unterschiedlich große offene Poren sind gleichmäßig über der Oberfläche verteilt.

Werden die erfindungsgemäßen keramischen Schichten transparent ausgebildet, so eignen sie sich für optische Produkte.

Ist die poröse Schicht mit einem Stoff gefüllt, so kann dieser Stoff an die Oberfläche der keramischen Schicht wandern und in einer Art Depotfunktion Störungen der eingestellten Schichtfunktion (z.B. schmutzabweisend) beheben.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von porösen keramischen Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten unter Verwendung von kristallinen Nanoteilchen mit Partikelgrößen zwischen 3 nm und 100 nm über einen nasschemischen Prozess, sowie die Funktionalisierung dieser porösen keramischen Schicht durch das Einbringen einer zweiten Komponente in die Poren der als Trägerschicht dienenden porösen keramischen Schicht.

-----BILLING INSTRUCTIONS-----

-----MATTER DESCRIPTION-----
U.S. TRADEMARK APPLICATION
MARK: OVERVOICE

-----CLIENT INFORMATION-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.

--CLIENT NUMBER-- --ORIGINATING--
11163 JCH

--BILLING-- --SUPERVISING--
JCH JCH
J HOLMAN J HOLMAN

BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER

-----CLIENT ADDRESS-----
ARDENT COMMUNICATIONS INC.
6861 ELM STREET, SUITE 200
MCLEAN, VA 22101

-----MATTER ADDRESS-----

-----MATTER INFORMATION-----
PHONE: 800-270-0000#2
REFERRED BY:

STATUS: OP RATE: 1 ES
DATE OPENED: 01/01/1980 DEPT: 00 TIME FORMAT: 23
DATE CLOSED: LOCATION: 01 MIN COST:
LAST RATE: PRACTICE: 1 COST FORMAT: 1 MIN TOTAL:
HOLD FEES: FEE FREQ: M INTRST CODE: 0 FEE MARKUP: %
HOLD COSTS: COST FREQ: M INT FREE DAY: 30 COST MARKUP: %
TRUST RET ACCT: FIXED COSTS: N FIXED FEES:
ARRANGEMENT: S CURRENCY: USD
MAXIMUM BILLINGS:

General 01/01/00 01/01/00 .00 .00

Last Bill Date:

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	TKPR VOUCHER
190144	040405 B	2.50	Duplicating	DUPL JCH	
190145	040405 B	2.50	Postage	POST JCH	

5.00

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT	0.00
LESS PAYMENT(S)	0.00
BALANCE FORWARD	0.00
TIMECARD SUB-TOTAL (.00)	0.00
DISBURSEMENT SUB-TOTAL	5.00
SUBTOTAL CURRENT PERIOD	5.00
TOTAL DUE	5.00

Die porösen keramischen Schichten können mit hydrophobierenden, hydrophilierenden, schmutzabweisenden und korrosionshemmenden Stoffen gefüllt werden, die im Substrat verbleiben bzw. bei Bedarf nachgeliefert werden oder aber mit bakteriziden Stoffen, Duftstoffen, Parfüms oder Inhalationsstoffen beladen werden, die gezielt dosiert an die Raumluft abgegeben werden.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie einzuschränken

Beispiel 1

30 g nanoskaliges, yttriumstabilisiertes Zirkondioxyd (Primärteilchengröße 10 nm) werden mit einer in Wasser verdünnten Oxycarbonsäure versetzt. Zu dieser Suspension werden 4,5 g Polyvinylalkohol gegeben und die Suspension homogenisiert. Die transparente bis transluzente Lösung wird mittels Tauchbeschichtung auf ein 10 x 10 cm langes Stahlsubstrat (1,4511 oder 1,4301) aufgebracht und bei 80°C im Trockenschrank getrocknet. Danach wird das beschichtete Stahlsubstrat 1 eine Stunde bei 500°C gehalten. Die Aufheizrate betrug 5 K/min. Es bildete sich eine poröse keramische Schicht aus.

Beispiel 2

Analog Beispiel 1 wird ein Stahlsubstrat mit einer porösen keramischen Schicht versehen. Danach wird die Schicht mit einem kommerziell erhältlichen Fluorsilan, das vorhydrolysiert wurde, imprägniert und bei 150°C verfestigt. Es entsteht eine Wasser und Öl abweisende, kratzfeste Schicht.

Beispiel 3

30 g nanoskaliges, yttriumstabilisiertes Zirkondioxyd (Primärteilchengröße 10 nm) werden mit einer in Ethylenglycol verdünnten Oxycarbonsäure vorgelegt. Zu dieser Suspension wird ein Acrylatbinder (Laromer BASF) sowie ein Radikalstarter gegeben und die Suspension unter Rühren homogenisiert. Die transparente bis transluzente Lösung wird auf ein 10 x 10 cm langes Stahlsubstrat (1,4511 oder 1,4301) aufgetragen und mittels UV-Licht gehärtet. Die Schicht wird eine Stunde bei 500°C verdichtet.

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT 1130.17
LESS PAYMENT(S) (1130.17)

BALANCE FORWARD 0.00

TIMECARD SUB-TOTAL (.54) 225.00
DISBURSEMENT SUB-TOTAL 749.46
SUBTOTAL CURRENT PERIOD 974.46
TOTAL DUE 974.46

TIME VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00
COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00

-----TIME AND FEE SUMMARY-----
-----TIMEKEEPER----- RATE HOURS % FEES %
JOHN C. HOLMAN 416.67 .54 100.0 225.00 100.0
TOTALS 416.67 .54 225.00

-----COST CODE SUMMARY-----
-----COST CODE----- AMOUNT
FA Foreign Associates 749.46
COST TOTAL 749.46

-----LEDGER SUMMARY-----
Ledger Code Ledger Description Debit Credit Credit Applied To
PAY Pay-Sntrst Oper 2231.94 1756.94 COST
450.00 FEES
25.00 ZCOST
COSTS 1756.94
FEES 450.00
ZCOST 25.00
TOTAL 2231.94 2231.94

AGED ACCOUNTS RECEIVABLE: 0.00 (-30) 0.00 (31-60) 0.00 (61-90) 0.00 (91-120) 0.00 (+)

() BILL COSTS AND FEES () DO NOT BILL
() BILL FEES ONLY () CLOSE FILE
() BILL COSTS ONLY () FINAL BILL

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von porösen keramischen Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten unter Verwendung von kristallinen Nanoteilchen mit Partikelgrößen zwischen 3 nm und 100 nm über einen nasschemischen Prozess, sowie die Funktionalisierung dieser porösen keramischen Schicht durch das Einbringen einer zweiten Komponente in die Poren der als Trägerschicht dienenden porösen keramischen Schicht.

Die porösen keramischen Schichten können mit hydrophobierenden, hydrophilierenden, schmutzabweisenden und korrosionshemmenden Stoffen gefüllt werden, die im Substrat verbleiben bzw. bei Bedarf nachgeliefert werden oder aber mit bakteriziden Stoffen, Duftstoffen, Parfüms oder Inhalationsstoffen beladen werden, die gezielt dosiert an die Raumluft abgegeben werden.

-----MATTER DESCRIPTION-----
JAPANESE PATENT APPLN.
NO. 3-146767

-----CLIENT INFORMATION-----
REGINA-EMERSON COMPANY

JOINT BILL: 10289

-----CLIENT ADDRESS-----
REGINA-EMERSON COMPANY
824 CHESAPEAKE DRIVE
CAMBRIDGE, MD 21613

-----MATTER INFORMATION-----
PHONE: 410-221-2800
REFERRED BY:

-----BILLING INSTRUCTIONS-----

--CLIENT NUMBER-- --ORIGINATING--
10289 JCH

BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER

-----MATTER ADDRESS-----

--BILLING-- --SUPERVISING--
JCH JCH
J HOLMAN J HOLMAN

PHONE:
CONTACT:

STATUS: OP RATE: 1
DATE OPENED: 01/01/1980 DEPT: 10
DATE CLOSED: LOCATION: 01
LAST RATE: PRACTICE: 1
HOLD FEES: FEE FREQ: M
HOLD COSTS: COST FREQ: M
TRUST RET ACCT: TRUST RETAIN:
MIN FEE: ES
MIN COST: TIME FORMAT: 23
MIN TOTAL: COST FORMAT: 1
FEE MARKUP: % INTRST CODE: 0
COST MARKUP: % INT FREE DAY: 30
FIXED FEES: FIXED COSTS: N
CURRENCY: USD ARRANGEMENT: S
MAXIMUM BILLINGS:

PATENT

Last Bill Date: 06/30/2005

-----TIME ENTRIES-----

INDEX	INIT	DATE	STAT	HOURS	AMOUNT	WORKED	BILLED	CUMULATIVE DESCRIPTION
80144	JCH	033106	B	.54	225.00	.54	225.00	225.00 TO SERVICES IN CONNECTION WITH PAYMENT OF THE ANNUAL TAX IN THE JAPANESE PATENT OFFICE

FEE SUBTOTAL 225.00

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE	STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	TPYR	VOUCHER
264352	031406	B	749.46	Foreign Associates - - VENDOR: COMPUTER PATENT ANNUITIES OR RUESCH INTERNATIONAL	FA	JCH	109485

749.46

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von porösen keramischen Schichten auf metallischen, keramischen, emaillierten oder Glas-Substraten, wobei
 - a) ein Oxid-, Carbid-, Nitrid- oder Sulfidpulver aus Teilchen einer Größe im Bereich von 3 bis 100 nm besteht, die mit einer Oxycarbonsäure umgesetzt werden und mit
 - b) einer Mischung von mindestens einem Lösungsmittel und mindestens einem polymeren Binder oder einer Kombination aus Monomer und Radikalstarter vermischt werden, wobei
 - c) die Mischung aus a) und b) einen Feststoffgehalt aus Nanoteilchen von > 30 Vol.-% aufweist und über Dip-Coating, Spin-Coating, Tauchen, Fluten, Sprühen, Siebdruck oder Foliengießen auf das Substrat aufgebracht, getrocknet und zu einer porösen Schicht verfestigt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die poröse Schicht mit einem Stoff gefüllt wird oder eine fraktale Struktur aufweist, die über die Wahl der Prozessparameter eingestellt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Feststoffgehalt der Nanoteilchen in der applizierten Schicht vor dem Brand mindestens > 35 Vol.-% und, besonders bevorzugt, > 40 Vol.-% beträgt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die keramische Schicht flexibel ausgebildet wird und Biegungen > 90°, bevorzugt > 120°, unbeschadet übersteht.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die poröse keramische Schicht nahezu der theoretischen Dichte gesintert wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die keramischen Schichten transparent ausgebildet werden.

SUBTOTAL CURRENT PERIOD 11.00
 TOTAL DUE 11.00
 TIME VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00
 COST VALUE FOR THE MATTER AFTER THE CUTOFF DATE 0.00

-----COST CODE SUMMARY-----

COST CODE	AMOUNT
DUPL Duplicating	5.50
POST Postage	5.50
COST TOTAL	11.00

-----LEDGER SUMMARY-----

Ledger Code	Ledger Description	Debit	Credit	Credit Applied To
SWIRES	Suntrust -Wires		931.84	
				357.00 COST
				559.84 FEES
				15.00 ZCOST
COST	Costs	357.00		
FEES	FEES	559.84		
ZCOST	Costs (by dept)	15.00		
TOTAL		931.84	931.84	

AGED ACCOUNTS RECEIVABLE:

	0.00 (-30)	0.00 (31-60)	0.00 (61-90)	0.00 (91-120)	0.00 (+)

() BILL COSTS AND FEES
 () BILL FEES ONLY
 () BILL COSTS ONLY

() DO NOT BILL
 () CLOSE FILE
 () FINAL BILL

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die poröse keramische Schicht mit hydrophobierenden, hydrophilierenden, schmutzabweisenden und korrosionshemmenden Stoffen wie auch mit bakteriziden Stoffen, Duftstoffen, Parfüms oder Arzneimitteln und Inhalationsstoffen gefüllt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stoffe in den Poren der keramischen Schicht bei Bedarf an die Oberfläche der keramischen Schicht wandern.
9. Verwendung der porösen keramischen Schichten nach einem der Ansprüche 1 bis 8 als Korrosionsschutzschichten und tribologische Schichten.
10. Verwendung der porösen keramischen Schichten nach einem der Ansprüche 1 bis 9 als selbstreinigende bzw. easy-to-clean-Schichten.
11. Verwendung der porösen keramischen Schichten nach einem der Ansprüche 1 bis 10 als Arzneimittelträger, bevorzugt in medizinischen Geräten.
12. Verwendung der porösen keramischen Schicht nach Anspruch 1, aufgebracht auf ein keramisches Substrat als keramischer Filter.

-----BILLING INSTRUCTIONS-----

-----MATTER DESCRIPTION-----

WORK ASSIGNMENT 41
CONTRACT NO.: MZ201898
U.S. REGISTRATION NO. 3,045,686 - PUBCHEM

-----CLIENT INFORMATION-----

THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

JOINT BILL: 09787

-----CLIENT ADDRESS-----

THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
OFFICE OF ACQUISITIONS MANAGEMENT
BUILDING 38A, ROOM B1N17
8600 ROCKVILLE PIKE
BETHESDA, MD 20892

-----MATTER INFORMATION-----

PHONE: 301-496-6546
REFERRED BY:

--CLIENT NUMBER--

09787

BILL TEMPLATE: EJ FOLLOWUP TEMPLATE: ER

-----MATTER ADDRESS-----

--BILLING--

JCH

J HOLMAN

--SUPERVISING--

JCH

J HOLMAN

PHONE:
CONTACT:

STATUS: OP RATE: 1
DATE OPENED: 11/17/2004 DEPT: 20
DATE CLOSED: LOCATION: 01
LAST RATE: PRACTICE: 1
HOLD FEES: FEE FREQ: M
HOLD COSTS: COST FREQ: M
TRUST RET ACCT: TRUST RETAIN:
MIN FEE: TEMPLATE: ES
MIN COST: TIME FORMAT: 0
MIN TOTAL: COST FORMAT: 0
FEE MARKUP: % INTRST CODE: 0
COST MARKUP: % INT FREE DAY: 30
FIXED FEES: FIXED COSTS: N
CURRENCY: USD ARRANGEMENT: S
MAXIMUM BILLINGS:

TRADEMARK
01/01/00 01/01/00 .00 .00

Last Bill Date: 11/23/2004

-----COST ENTRIES-----

INDEX	DATE STAT	AMOUNT	DESCRIPTION	CODE	TKPER VOUCHER
242899	091605 B	5.50	Duplicating	DUPL	JCH
242900	091605 B	5.50	Postage	POST	JCH

BALANCE DUE FROM PREVIOUS STATEMENT 931.84
LESS PAYMENT(S) (931.84)
BALANCE FORWARD 0.00
TIMECARD SUB-TOTAL (.00) 0.00
DISBURSEMENT SUB-TOTAL 11.00